



國喬石油化學股份有限公司

GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL CORPORATION

總公司：台北市松山區南京東路四段一號十樓

Head Office: 10FL. No. 1, Nanjing E. Road, Sec. 4, Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

TEL: (886)-2-8770-4567 FAX: (886)-2-2545-8755

國喬 ABS 樹脂產品性能一覽表

產品資訊

Typical Properties of GPPC'S ABS Resins

版本: 2.0

性質 Properties		試驗方法 ASTM Methods	測試條件 Conditions	單位 Units	通用級 General Purpose
					高衝擊 一般射出 D-150K
機械性能	衝擊強度 Izod Impact Strength (Notched)	D-256	1/4"	Kgf-cm/cm ft.-lbs/in.	24 4.3
		D-256	1/8"	Kgf-cm/cm ft.-lbs/in.	28 5.1
	抗張強度 Tensile Strength	D-638	50mm/min. 1/8"thickness	Kgf/cm ² MPa	445 43.6
	抗折強度 Flexural Strength	D-790	15mm/min. 1/8"x1"x4"	Kgf/cm ² MPa	750 73.5
	抗折模數 Flexural Modulus	D-790	15mm/min. 1/8"x1"x4"	Kgf/cm ² MPa	23500 2302
熱性能	熱變形溫度 Heat Deflection Temperature (Unannealed)	D-648	18.6kg/cm ² (264 PSI) 1/2"x1/2"x5"	°C °F	89 192
	融流指數 Melting Flow Rate	D-1238 ISO-1133	200°C/5 kg 220°C/10 kg	g/10min.	1.9 19
物理性能	洛氏硬度 Rockwell Hardness	D-785	R-scale	---	108
	比重 Specific Gravity	D-792	23°C (73°F)	---	1.05
耐燃性	UL 燃燒等級 UL Flame Class Rating (File No. E88637) (C-UL CSA LS 103112)	UL-94		1/8" Thickness	HB
				1/16" Thickness	HB

成型條件	乾燥溫度 Drying Temperature (°C)	80 - 90
	成型溫度 Injection Temperature (°C)	180 - 240
	模具溫度 Mould Temperature (°C)	40 - 80

※上表所列數據資料僅供參考用。

These property values under specific test conditions as defined in the table above are for reference only.